

1051R - 1057R HIGH PRODUCTIVE SURFACER gyorsítása AZ1050-nel



A High Productive Surfacers White 1051R és 1057R rendkívül termelékeny füllerek, mely kiváló minőséget és szép megjelenést biztosítanak térképesedés nélkül. Elérhető fehér (VS1) és fekete (VS7) színben.

- Csiszolható füllerként felvihető akár 3 rétegben, nedves-a-nedvesen AZ1050-nel, és már 30 perc után csiszolható 20°C-os hőmérsékleten.
- Ötvözi a kifogástalan töltőerőt a tökéletes függőleges stabilitással.
- Gyorsan szárad levegőn, de rövid IR-száritással még gyorsabban átkeményedik.
- Hozzásegíti a műhelyeket ahhoz, hogy az idő- és energiatakarékos munkára fókuszálhassanak a termelékenység támogatása mellett.
- Az egyedülálló High Productive Accelerator AZ1050 kizárólag ezekkel a termékekkel használható.
- A nagyobb hatékonyság érdekében alkalmazza XK203-mal és AZ1050-nel 5:1:2 arányban.
- A ValueShade® koncepció része.

A legtermelékenyebb ValueShade füllér



Nincs köztes kiszellőztetés
3 réteg
30 perc után csiszolható

5:1:2
XK203:AZ1050

7:1:2.5
XK203:XB383

STANDARD

7:1:2,5 térfogat
XK203 / XK205 edzővel
XB383 hígítóval



GYORSÍTOTT LEVEGŐN SZÁRADÁS

5:1:2 térfogat
XK203 edzővel kizárólag
AZ1050 High Productive Accelerator-ral

Rendelési cikkszám	Terméknév	Szín
10642	CROMAX 1057R HIGH PRODUCTIVE SURFACER BLACK 3.5L	Fekete
10641	CROMAX 1051R HIGH PRODUCTIVE SURFACER WHITE 3.5L	Fehér
10610	CROMAX XK203 LOW EMISSION ACTIVATOR FAST 1.0L	
10862	CROMAX AZ1050 HIGH PRODUCTIVE ACCELERATOR 1.0L	

1051R - 1057R


HIGH PRODUCTIVE SURFACER gyorsítása AZ1050-nel



A termék alkalmazása AZ1050-es gyorsítóval és XK203-as edzővel



Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr- és szemirritációk elkerülése érdekében.



Acél, galvanizált acél vagy puha alumínium, megcsiszolva és megtisztítva és 1K wash primerrel vagy epoxi primerrel bevonva
Régi vagy eredeti fényezés jól megcsiszolva és megtisztítva
OEM/gyári primer (elektrosztatikus réteg), megcsiszolva és megtisztítva
2K poliészter termékekkel kezelt felületek enyhén megcsiszolva.
Üvegszál-as poliészter felületek, formaelválasztó-anyagtól mentesen, megtisztítva és megcsiszolva



	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
1051R	100	93	83	65	35	10	-
1057R	-	7	17	35	65	90	100
		Standard.					
		Térfogat			Tömeg		
1051R / 1057R	5			100			
XK203	1			15			
AZ1050	2			25			



Fazékidő 20°C-on: 20 perc



	Fúvókaméret	Szórási nyomás	
Compliant	1.6 - 1.8 mm	1.5 - 2 bar	bemeneti nyomás
HVLP	1.6 - 1.8 mm	0.7 bar	porlasztási nyomás

lásd a gyártó előírásait



2 - 3 rétegek

Köztes kiszellőtetés nem szükséges



	AZ1050
20 °C	30 perc



P500



2K fedőfesték
Bázisfesték + Színtelen lakk



70 - 200 µm

Megjegyzés:

A High Productive Surfacer 1051R és 1057R szárítása lehetséges rövidhullámú I.R. berendezéssel (5 perc, fél energia) vagy 5 perces 60 - 65°C-os kabinszáritással.

Cromax magyarországi importőr:
ARD Color Kft. 2151 Fót, József Attila u. 31/a.
www.ardcolor.hu
webmaster@ardcolor.hu

ARD Color