



DRIVING SURFACE PERFECTION™

DOLMA/2 - DOLMA/C3 DOLPHIN Multi-Advance



TERMÉKLEÍRÁS

Prémium, technológiailag fejlett kitt finom és mély javításokhoz. A gyors száradás és könnyű csiszolhatóság (még 24 óra elteltével is) kombinációjával növeli a termelékenységet. Többféle alapelületre alkalmas, könnyen teríthető és kiváló függőleges tapadást biztosít. Ultrafinom, "tűszúrás"-mentes felületet eredményez, minden alkalommal egyenletes, kiváló minőségű végeredményt garantálva. Az Axalta standard javítási folyamatának részeként jóváhagyva. A U-POL és a DOLPHIN® az Axalta Coating Systems vállalat, a U-POL Ltd. bejegyzett védjegyei © 2024.

JELLEMZŐK

- Gyors száradás (10-15 perc 20 °C-on)
- Könnyen csiszolható, még 24 óra elteltével is
- A nagyobb anyageltávolítás csökkenti a csiszolási időt
- Multifunkcionális - kiváló tapadással többféle alapelületen, beleértve a galvanizált felületeket is.
- Sima, könnyen teríthető
- Kiváló függőleges tapadás
- Alacsony felületi tapadás
- "Tűszúrás"-mentes felület
- Tartalmaz edzőt és simítót (a csomagolásban)
- 1,5 kg-os perem nélküli fémdobozban vagy 2,6 kg-os kartusban elérhető
- Szín: halványzöld

MŰSZAKI ADATLAP


DOLMA/2 - DOLMA/C3

DOLPHIN Multi-Advance

Termék előkészítés - felhordás



Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr- és szemirritációk elkerülése érdekében.



Csupasz acél - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P80-nal megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a csiszolt felületet.
Horganyzott acél – oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-as csiszolópapírral megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
Alumínium / régi vagy eredeti fényezés – oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-as csiszolópapírral megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
Üvegszál / GRP / SMC - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-nal megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
A meglévő karosszériafüller - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P80-P180-nal megcsiszolva. A felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.



	10°C	20°C	30°C
	Tömeg	Tömeg	Tömeg
DOLPHIN Multi-Advance	100	100	100
BPO Hardener	3	2	1

Alaposan keverje össze Onion Board keverőpalettán (többrétegű, eldobható keverőpaletta).
Maximális töltési mélység 1 - 7 mm
Infravörös szárítás: 50 és 80 cm között tartsa a lámpát, 80°C-on 5 percig.



Fazékidő 10°C-on: 7 perc - 8 perc
Fazékidő 20°C-on: 4 perc - 6 perc
Fazékidő 30°C-on: 4 perc - 5 perc



Közvetlenül bekeverés után vigyen fel egy sima réteget, megelőzve a levegő bennrekedését.



Csiszolás	
10 °C	15 perc
20 °C	10 perc - 15 perc
30 °C	10 perc



Első csiszolás P80 - P120
Végso csiszolás P180 - P240

VOC-megfelelő

2004/42/IIB/b(250) 100: Az EU VOC-határérték erre a termékre (termékkategória b) felhasználásra kész formában maximum 250 g/l. A termék VOC-tartalma szórásra kész formában maximum 100 g/l.

MŰSZAKI ADATLAP

DOLMA/2 - DOLMA/C3

DOLPHIN Multi-Advance

Termékek

	DOLPHIN Multi-Advance
Hulladékkezelés	A fel nem használt vegyi anyagokat és azok dobozait az erre szakosodott, engedéllyel rendelkező hulladék elszállító cégnek adja át. Ne öntse ki a lefolyóba.

Megjegyzések

- Ne adjon hozzá a javasoltnál több edzőt a megfolyás és foltosodás elkerülése érdekében.
- A reakció hőmérsékletnek minimum +5°C-nak kell lennie.
- Ajánlott tárolási hőmérséklet 5 és 25°C között.
- A fölöslegessé vált szórásra kész anyagot nem szabad az eredeti dobozba visszaönteni.
- Jól szellőző helyen tárolja.
- Oldószeres alapozó alkalmazása ajánlott, hogy tökéletes felületet kapjon az Ön által választott színhez.
- További műszaki segítségért forduljon az U-POL Műszaki Osztályához az upol.technicalsupport@axalta.com címen

Szavatossági idő	2 év

Felhasználás előtt tekintse meg a biztonsági adatlapot. Olvassa el az elővigyázatossági megjegyzéseket a csomagoláson.

Minden egyéb termék, amely a javítófényezési felépítményben megemlítésre került, a brand termékkínálatából való. A rendszer tulajdonságai nem érvényesek, ha a vonatkozó anyag olyan más anyagokkal vagy adalékokkal kerül bekeverésre, amelyek nem képezik a brand termékkínálat részét, kivéve, ha ez külön jelzésre kerül.

Kizárólag szakember által történő felhasználásra! Ezeket az információkat körültekintően válogattuk össze. A kibocsátás pillanatában rendelkezésünkre álló legjobb tudásunkon alapul. A megadott információk kizárólag tájékoztatói célt szolgálnak. Az adatok helytállóságáért, pontosságáért és teljességéért felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége a naprakészség és a rendeltetésszerű felhasználhatóság felülvizsgálata. A közölt szellemi tulajdonok, beleértve a szabadalmakat, védjegyek és szerzői jogokat, védettek. Minden jog fenntartva. A vonatkozó biztonsági adatlapot és a termék csomagolásán található figyelmeztetéseket figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot az információs anyag részben vagy egészében történő módosítására / felfüggesztésére, bármikor, saját belátásunk szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül, valamint az adatok frissítéséért felelősséget nem vállalunk. Ezen záradéknak megfelelően, az összes itt rögzített szabályozást be kell tartani minden jövőbeni változtatás és módosítás esetén.