



DRIVING SURFACE PERFECTION™

BAGDOLSG/1

DOLPHIN Speed Glaze



TERMÉKLEÍRÁS

Fejlett, rendkívül gyorsan kötő kitt kisebb hibák, például apró lyukak, karcolások és kőfelverődések kijavítására. Önterülő összetétele akár háromszor gyorsabban köt, mint a hagyományos kittek, és a Dolphin Multi-Advance termékkel együtt használva 40%-kal csökkentheti a javítás teljes időtartamát.

A Dolphin Speed Glaze ultrafinom felületet biztosít, amely minimális csiszolást igényel. A tasak megkönnyíti a termék teljes mennyiségének adagolását. Az Axalta szabványos javítási folyamatának részeként jóváhagyva. Az U-POL az U-POL Ltd, az Axalta Coating Systems vállalat bejegyzett védjegye© 2024.

Az Axalta szabványos javítási folyamatának részeként jóváhagyva.

JELLEMZŐK

- Snap Cure technológia: 3X Gyorsabb kötés
- Fejlett, könnyű formula
- Önterülő
- Kivételesen finom és ultrasima
- Pórusmentes
- Kiváló folyási tulajdonságok
- Minimális csiszolás
- Oldószernek ellenálló
- Könnyebb adagolás a tasaknak köszönhetően
- 440 ml tasakban kapható
- Szín: Pale Blue

MŰSZAKI ADATLAP


BAGDOLSG/1

DOLPHIN Speed Glaze

Termék előkészítés - felhasználás



Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr- és szemirritációk elkerülése érdekében.



Csupasz acél - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P80-nal megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a csiszolt felületet.
Horganyzott acél – oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-as csiszolópapírral megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
Alumínium / régi vagy eredeti fényezés – oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-as csiszolópapírral megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
Üvegszál / GRP / SMC - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-nal megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
A meglévő karosszériafüller - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P80-P180-nal megcsiszolva. A felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.



	10°C	20°C	30°C
	Tömeg	Tömeg	Tömeg
DOLPHIN Speed Glaze	100	100	100
BPO Hardener	3	2	1

Alaposan keverje össze Onion Board keverőpalettán (többrétegű, eldobható keverőpaletta).
Maximális töltési mélység 1 - 2 mm
Infravörös szárítás: 50 és 80 cm között tartsa a lámpát, 80°C-on 5 percig.



Fazékidő 10°C-on: 6 perc - 7 perc
Fazékidő 20°C-on: 4 perc - 6 perc
Fazékidő 30°C-on: 4 perc - 5 perc



Közvetlenül bekeverés után vigyen fel egy sima réteget, megelőzve a levegő bennrekedését.



Csiszolás	
10 °C	10 perc - 15 perc
20 °C	8 perc - 10 perc
30 °C	8 perc - 10 perc



Első csiszolás P180
Végso csiszolás P180 - P240

VOC-megfelelő

2004/42/IIB/b(250) 100: Az EU VOC-határérték erre a termékre (termékkategória b) felhasználásra kész formában maximum 250 g/l. A termék VOC-tartalma szórásra kész formában maximum 100 g/l.

MŰSZAKI ADATLAP

BAGDOLSG/1

DOLPHIN Speed Glaze

Termékek

DOLPHIN Speed Glaze

Hulladékkezelés A fel nem használt vegyi anyagokat és azok dobozait az erre szakosodott, engedéllyel rendelkező hulladék elszállító cégnek adja át. Ne öntse ki a lefolyóba.

Megjegyzések

- Ne adjon hozzá a javasoltnál több edzőt a megfolyás és foltosodás elkerülése érdekében.
- A reakció hőmérsékletnek minimum +5°C-nak kell lennie.
- Ajánlott tárolási hőmérséklet 5 és 25°C között.
- A fölősléggé vált szórásra kész anyagot nem szabad az eredeti dobozba visszaönteni.
- Jól szellőző helyen tárolja.
- Oldószeres alapozó alkalmazása ajánlott, hogy tökéletes felületet kapjon az Ön által választott színhez.
- További műszaki segítségért forduljon az U-POL Műszaki Osztályához az upol.technicalsupport@axalta.com címen

Szavatossági idő

2 év

A felhasználhatósági információk bontatlan, megfelelően tárolt (25 °C alatt) csomagolásra vonatkoznak. A tárolóedényt függőlegesen, száraz helyen, közvetlen napfénytől, vegyi és mechanikai hatásoktól védve kell tárolni.

Felhasználás előtt tekintse meg a biztonsági adatlapot. Olvassa el az elővigyázatossági megjegyzéseket a csomagoláson.

Minden egyéb termék, amely a javítófényezési felépítményben megemlítésre került, a brand termékkínálatából való. A rendszer tulajdonságai nem érvényesek, ha a vonatkozó anyag olyan más anyagokkal vagy adalékokkal kerül bekeverésre, amelyek nem képezik a brand termékkínálat részét, kivéve, ha ez külön jelzésre kerül.

Kizárólag szakember által történő felhasználásra! Ezeket az információkat körültekintően válogattuk össze. A kibocsátás pillanatában rendelkezésünkre álló legjobb tudásunkon alapul. A megadott információk kizárólag tájékoztatói célt szolgálnak. Az adatok helytállóságáért, pontosságáért és teljességéért felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége a naprakészség és a rendeltetésszerű felhasználhatóság felülvizsgálata. A közölt szellemi tulajdonok, beleértve a szabadalmakat, védjegyek és szerzői jogokat, védettek. Minden jog fenntartva. A vonatkozó biztonsági adatlapot és a termék csomagolásán található figyelmeztetéseket figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot az információk anyag részben vagy egészében történő módosítására / felfüggesztésére, bármikor, saját belátásunk szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül, valamint az adatok frissítéséért felelősséget nem vállalunk. Ezen záradéknak megfelelően, az összes itt rögzített szabályozást be kell tartani minden jövőbeni változtatás és módosítás esetén.