



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FIBLITE/2

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty



TERMÉKLEÍRÁS

Ultra könnyű hézagkitöltő kitt rövid szálú üvegszállal, amely ideális acélon, üvegszálon, SMC-n és GRP-n lévő lyukak áthidalására. Kiváló csiszolhatósági tulajdonságokkal rendelkezik, és használható úgy is, hogy egy másik kitt kerül rá, vagy közvetlenül alapozható. Kikeményedés után erős, vízálló javítást biztosít. Az Axalta standard javítási folyamatának részeként jóváhagyva. A U-POL a U-POL Ltd., az Axalta Coating Systems vállalatcsoport tagjának bejegyzett márkaneve © 2024.

JELLEMZŐK

- Könnyen csiszolható és formálható
- Nem porózus, kikeményedés után vízálló
- Töltőanyaggal vagy közvetlenül alapozóval vonja át
- Tartalmaz edzőt és simítót (a csomagolásban)
- 1 literes perem nélküli fémdobozban elérhető
- Szín: sárga

MŰSZAKI ADATLAP


FIBLITE/2

Fibral Lite Csiszolható üvegszálas kitt


Termék előkészítés - felhordás



Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr- és szemirritációk elkerülése érdekében.



Csupasz acél - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P80-nal megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a csiszolt felületet.
Alumínium / régi vagy eredeti fényezés – oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-as csiszolópapírral megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
Üvegszál / GRP / SMC - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P180-nal megcsiszolva. Felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.
A meglévő karosszériafüller - oldószeres zsírtalanítóval megtisztítva és P80-P180-nal megcsiszolva. A felhordás előtt tisztítsa meg újra a megcsiszolt felületet.



	10°C	20°C	30°C
	Tömeg	Tömeg	Tömeg
Fibral Lite Sandable Fibreglass	100	100	100
BPO Hardener	4	3	2

Alaposan keverje össze Onion Board keverőpalettán (többrétegű, eldobható keverőpaletta).
Maximális töltési mélység 4 - 7 mm
Infravörös szárítás: Nem alkalmazható



Fazékidő 10°C-on: 7 perc - 8 perc
Fazékidő 20°C-on: 4 perc - 6 perc
Fazékidő 30°C-on: 4 perc - 5 perc



Közvetlenül bekeverés után vigyen fel egy sima réteget, megelőzve a levegő bennrekedését.



Csiszolás	
10 °C	20 perc
20 °C	15 perc - 20 perc
30 °C	15 perc



Első csiszolás P80 - P120
Végso csiszolás P180 - P240

VOC-megfelelő

2004/42/IIB/b(250) 100: Az EU VOC-határérték erre a termékre (termékkategória b) felhasználásra kész formában maximum 250 g/l. A termék VOC-tartalma szórásra kész formában maximum 100 g/l.

MŰSZAKI ADATLAP

FIBLITE/2

Fibral Lite Csiszolható üvegszálás kitt

Termékek

	Fibral Lite Csiszolható üvegszálás kitt
Hulladékkezelés	A fel nem használt vegyi anyagokat és azok dobozait az erre szakosodott, engedéllyel rendelkező hulladék elszállító cégnek adja át. Ne öntse ki a lefolyóba.

Megjegyzések

- Ne adjon hozzá a javasoltnál több edzőt a megfolyás és foltosodás elkerülése érdekében.
- A reakció hőmérsékletnek minimum +5°C-nak kell lennie.
- Ajánlott tárolási hőmérséklet 5 és 25°C között.
- A fölöslegessé vált szórásra kész anyagot nem szabad az eredeti dobozba visszaönteni.
- Jól szellőző helyen tárolja.
- Oldószeres alapozó alkalmazása ajánlott, hogy tökéletes felületet kapjon az Ön által választott színhez.
- További műszaki segítségért forduljon az U-POL Műszaki Osztályához az upol.technicalsupport@axalta.com címen

Szavatossági idő	2 év

Felhasználás előtt tekintse meg a biztonsági adatlapot. Olvassa el az elővigyázatossági megjegyzéseket a csomagoláson.

Minden egyéb termék, amely a javítófényezési felépítményben megemlítésre került, a brand termékkínálatából való. A rendszer tulajdonságai nem érvényesek, ha a vonatkozó anyag olyan más anyagokkal vagy adalékokkal kerül bekeverésre, amelyek nem képezik a brand termékkínálat részét, kivéve, ha ez külön jelzésre kerül.

Kizárólag szakember által történő felhasználásra! Ezeket az információkat körültekintően válogattuk össze. A kibocsátás pillanatában rendelkezésünkre álló legjobb tudásunkon alapul. A megadott információk kizárólag tájékoztatói célt szolgálnak. Az adatok helytállóságáért, pontosságáért és teljességéért felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége a naprakészség és a rendeltetésszerű felhasználhatóság felülvizsgálata. A közölt szellemi tulajdonok, beleértve a szabadalmakat, védjegyek és szerzői jogokat, védettek. Minden jog fenntartva. A vonatkozó biztonsági adatlapot és a termék csomagolásán található figyelmeztetéseket figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot az információs anyag részben vagy egészében történő módosítására / felfüggesztésére, bármikor, saját belátásunk szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül, valamint az adatok frissítéséért felelősséget nem vállalunk. Ezen záradéknak megfelelően, az összes itt rögzített szabályozást be kell tartani minden jövőbeni változtatás és módosítás esetén.