

# RAPTOR®



## RAPTOR védőbevonat



### TERMÉKLEÍRÁS

A 4 flakonos RAPTOR® készlet az iparági szabvány a teherautó-plató bevonatok terén. Minden készlet 4 flakon RAPTOR®-t és egy doboz edzőt tartalmaz.

### JELLEMZŐK

- Minden készlet körülbelül 12 m<sup>2</sup>-t fed le, ami elegendő egy teljes méretű kisteherautó platójára.
- Kompatibilis mind a RAPTOR standard, mind a professzionális szórópisztolyokkal.

# MŰSZAKI ADATLAP

## RAPTOR védőbevonat

### Termék előkészítés - STANDARD felhasználás



Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr- és szemirritációk elkerülése érdekében.



Csúpsz acél megcsiszolva és megtisztítva  
Megtisztított és megcsiszolt alumínium  
Galvanizált acél csiszolva és megtisztítva.  
Gyári fényezés, megcsiszolva és megtisztítva.  
2K poliészter termékekkel kezelt felületek, finoman megcsiszolva.  
Üvegszálas poliészter felületek, formaelválasztó-anyagtól mentesen, megtisztítva és megcsiszolva  
Merev műanyag megcsiszolva és megtisztítva. Fényezés előtt alkalmazzon tapadásfokozót.  
OEM alapozó (KTL alapozó) megcsiszolva és megtisztítva.  
Fa, tiszta és száraz.  
Beton, megtisztítva és pormentesítve. Festés előtt először egy speciális betonfestéssel kell lefedni.  
Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet, távolítsa el a szennyeződések, olajat, zsírt és waxot olyan tisztítóoldatokkal, mint az U-POL SYSTEM 20 zsírtalanító.



| Keverés térfogat alapján                          | Schutz Gun                             | HVLP-komp. gravitációs pisztoly                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAPTOR</b>                                     | 3                                      | 3                                                                           |
| <b>RAPTOR Hardener</b>                            | 1                                      | 1                                                                           |
| <b>U-POL SYSTEM 20 Fast Thinners (Opcionális)</b> | Használatkész, nincs szükség hígítóra. | 15 - 20%<br>*A hígító/reducer hozzáadása befolyásolja a termék VOC-értékét. |
| Keverés súly alapján                              | 1000g                                  | 500g                                                                        |
| <b>Bevonat</b>                                    | 777g                                   | 338g                                                                        |
| <b>Edző</b>                                       | 223g                                   | 112g                                                                        |
| <b>Színező</b>                                    | 50g - 100g                             | 25g - 50g                                                                   |



Fazékidő 20°C-on: 1 óra



| Fúvókaméret      | Szórási nyomás |
|------------------|----------------|
| <b>Schutz</b>    | -              |
| <b>Compliant</b> | 2.75 - 4.1 bar |
|                  | 2 - 2.5 bar    |

lásd a gyártó előírásait



|                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 Standard texturált karcolásgátló bevonat (Schutz) felvitele: vigyen fel 2 réteget egyenletes, söprő mozdulatokkal, 50 cm távolságból és 4 bar nyomással.                             | köztes szellőztetéssel: 1 óra 20°C-on<br>szárítás előtt: 10 perc 20°C-on   |
| 2 Durva texturált karcolásgátló bevonat (Schutz) felvitele: Az első réteget egyenletes, söprő mozdulatokkal vigye fel, a másodikat ejtőréteggént 50 cm távolságból és 3 bar nyomással. | köztes szellőztetéssel: 1 óra 20°C-on<br>szárítás előtt: 10 perc 20°C-on   |
| 3 Standard hagyományos HVLP alkalmazás: Adjon hozzá 15% hígítót, és vigyen fel 2 egyenletes nedves réteget. 20 cm távolságból és 2 Bar bemeneti nyomással hordja fel.                  | köztes szellőztetéssel: 30 perc 20°C-on<br>szárítás előtt: 10 perc 20°C-on |



| Kezelhető    | Teljesen száraz   |
|--------------|-------------------|
| <b>20 °C</b> | 1 óra             |
| <b>60 °C</b> | 30 perc           |
|              | 5 napok - 7 napok |
|              | 5 napok - 7 napok |

VOC-megfelelő

2004/42/IIB(e)(840) 462: Az EU VOC-határérték erre a termékre (termékkategória IIB(e)) felhasználásra kész formában maximum 840 g/l. A termék VOC-tartalma szórásra kész formában maximum 462 g/l.

# MŰSZAKI ADATLAP


## RAPTOR védőbevonat

### Termékek

RLB/5 RAPTOR® Liner Black 5L  
RLB/S4 RAPTOR® 4 Bottle Kit Black 3.8L  
RLT/S4 RAPTOR® 4 Bottle Kit Tintable 3.8L

RLH/5 RAPTOR® Standard Hardener

### Keverék



A speciális összetevőkkel való bekeverésre vonatkozó keverési arányok elérhetők a termék-bekeverési táblázatban a Colorweb-en és a vonatkozó műszaki adatlapokban.



350 - 475 µm 2 réteg

#### Elméleti kiadósság

2 - 3 m<sup>2</sup>/l a meghatározott száraz rétegvastagságnál  
A különböző Activator tulajdonságok és a szórásra kész keverék műszaki adatlapjában szereplő, az keverési arányai miatt az elméleti fedőképesség változhatand.  
Megjegyzés: A gyakorlati anyagfelhasználás több tényezőtől függ, például: a tárgy geometriája, felületképzés, felhordási módszer, szórópisztoly beállítása, bemeneti nyomás stb.



Használat után azonnal tisztítsa meg a pisztolyt SYSTEM 20 hígítóval vagy megfelelő oldószeres pisztoly-tisztítószerrel.

#### Hulladékkezelés

A fel nem használt vegyi anyagokat és azok dobozait az erre szakosodott, engedéllyel rendelkező hulladék elszállító cégnek adja át. Ne öntse ki a lefolyóba.

# MŰSZAKI ADATLAP

## RAPTOR védőbevonat

### Megjegyzések

- Az adatlapok a helyi forgalmazótól vagy az U-POL weboldalon, a WWW.U-POL.COM címen érhetők el.
- Nem használható Vízbázisú keverőszínekkel.
- Használat előtt alaposan felrázandó.
- Hengerelt felhordás: Öntse a bekevert RAPTOR-t egy megfelelő festőedénybe. Ecsettel dolgozza be az összes sarkot és nehezen elérhető területet. Nyitott textúrájú hengerrel, közepes nyomással, lassan vigyen fel 2 réteget. A rétegek között hagyjon 60 perc száradási időt.
- Jól szellőző helyen tárolja.
- A kiszellőzési idő csökkentése, a túlzott rétegvastagság és/vagy az alacsonyabb hőmérséklet megváltoztatja a száradási időt. Ne engedje, hogy a RAPTOR 72 órán belül vízzel érintkezzen.
- A magasabb hőmérséklet rövidebb kiszellőzési időt eredményez, míg az alacsonyabb hőmérséklet hosszabb kiszellőzési időt igényel. A nagyobb rétegvastagság képzése meghosszabbítja a végső átkeményedési időt.
- A felhasználhatóságra vonatkozó információk egy új, nem használt dobozra vonatkoznak, ha azt megfelelően 15-25°C között, 60%-nál nem magasabb relatív páratartalom mellett tárolják. A dobozt tárolás és szállítás közben függőlegesen, szárazon kell tartani, és védeni kell a kémiai és mechanikai hatásoktól. Figyelembe kell venni a dobozon található biztonsági utasításokat, valamint a tárolás helyére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírást.

Felhasználás előtt tekintse meg a biztonsági adatlapot. Olvassa el az elővigyázatossági megjegyzéseket a csomagoláson.

Minden egyéb termék, amely a javítófényezési felépítményben megemlítésre került, a brand termékkínálatából való. A rendszer tulajdonságai nem érvényesek, ha a vonatkozó anyag olyan más anyagokkal vagy adalékokkal kerül bekeverésre, amelyek nem képezik a brand termékkínálat részét, kivéve, ha ez külön jelzésre kerül.

Kizárólag szakember által történő felhasználásra! Ezeket az információkat körültekintően válogattuk össze. A kibocsátás pillanatában rendelkezésünkre álló legjobb tudásunkon alapul. A megadott információk kizárólag tájékoztató célúak. Az adatok helytállóságáért, pontosságáért és teljességéért felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége a naprakészség és a rendeltetésszerű felhasználhatóság felülvizsgálata. A közölt szellemi tulajdonok, beleértve a szabadalmakat, védjegyek és szerzői jogokat, védettek. Minden jog fenntartva. A vonatkozó biztonsági adatlapot és a termék csomagolásán található figyelmeztetéseket figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot az információs anyag részben vagy egészében történő módosítására / felfüggesztésére, bármikor, saját belátásunk szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül, valamint az adatok frissítéséért felelősséget nem vállalunk. Ezen záradéknak megfelelően, az összes itt rögzített szabályozást be kell tartani minden jövőbeni változtatás és módosítás esetén.