



DRIVING SURFACE PERFECTION™

MXMCL/1 & MXMCL/5 MAXIMUM 2:1 Clearcoat



TERMÉKLEÍRÁS

A Maximum™ 2:1 HS Clearcoat egy magas szilárdanyag-tartalmú, 2:1 lakk, amely kristálytisza felületet és kiváló fényességmegtartást biztosít. Könnyen felvihető, kiváló fedőképességgel rendelkezik, nem ereszkedik meg, gyorsan átkeményedik, tartós, UV- és karcálló végeredményt biztosít. Ideális minden típusú fényezési eljáráshoz.

JELLEMZŐK

- Magasfényű végeredmény
 - Átkeményedés után könnyen polírozható.
 - Levegőn vagy alacsony hőmérsékleten szárítsa meg.
- Maximum™ edzőkkel együtt használható.

MŰSZAKI ADATLAP


MXMCL/1 & MXMCL/5

MAXIMUM 2:1 Clearcoat


Termék előkészítés - STANDARD eljárás



Erősen ajánlott a megfelelő egyéni védő-felszerelés használata a felhasználás során, a légzőszervi, bőr- és szemirritációk elkerülése érdekében.



Meglévő bevonatok: Alkalmazás előtt a felületeket csiszolni és zsírtalanítani kell. A felületeket a kiválasztott festékminőség Műszaki adatlapjában foglaltak szerint kell előkészíteni. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet, távolítsa el a szennyeződések, olajat, zsírt és waxot olyan tisztítóoldatokkal, mint az U-POL SYSTEM 20 zsírtalanító.



	Térfogat	250 ml	500 ml	750 ml	1000 ml
MXMCL	2	159 g	317 g	476 g	634 g
MXMH	1	78 g	157 g	235 g	314 g

A grammonkénti összesített keverés adja meg a teljes feltüntetett mennyiséget.



Fazékidő 20°C-on: 4 óra - 6 óra



	Fúvókaméret	Szórási nyomás
HVLP	1.2 - 1.4	2 bar porlasztási nyomás

lásd a gyártó előírásait



2 réteg
köztes szellőztetéssel: 5 perc - 10 perc 20°C-on
végső kiszellőztetés: 10 perc 20°C-on



	MXMH
20 °C	18 óra - 1 nap
60 °C	10 perc - 30 perc



P1000

VOC-megfelelő

(2004/42/CE)/IIB(e)(840) 609: Az EU VOC-határérték erre a termékre (termékkategória IIB(e)) felhasználásra kész formában maximum 840 g/l. A termék VOC-tartalma szórásra kész formában maximum 609 g/l.

MŰSZAKI ADATLAP

MXMCL/1 & MXMCL/5

MAXIMUM 2:1 Clearcoat

Termékek

MXMCL/1 Maximum™ 2:1 HS Clearcoat 1L


MXMFH/25 U-POL Maximum™ Fast Hardener 2.5L

MXMH/25 U-POL Maximum™ Standard Hardener 2.5L

ROC/S SYSTEM 20 Rocket Paint Accelerator

S20FISH/S SYSTEM 20 Fish Eye Eliminator

S20ROC/M SYSTEM 20 Rocket Paint Accelerator



DIN 4: 14 - 16 mp 20°C-on



40 - 60 µm 2 réteg

Elméleti kiadósság

8.2 m²/l a meghatározott száraz rétegvastagságnál

A különböző edzők tulajdonságai és a szórásra kész keverék műszaki adatlapjában szereplő, az keverési arányai miatt az elméleti fedőképesség változhat.

Megjegyzés: A gyakorlati anyagfelhasználás több tényezőtől függ, például: a tárgy geometriája, felületképzés, felhordási módszer, szórópisztoly beállítása, bemeneti nyomás stb.



Használat után tisztítsa meg a megfelelő oldószeres pisztolymosóval.

Megjegyzések

- A főlöslegessé vált szórásra kész anyagot nem szabad az eredeti dobozba visszaönteni.
- Elzárva tárolja!
- Jól szellőző helyen tárolja.
- Az anyagnak felhasználáskor szobahőmérsékletűnek (18-25°C) kell lennie.
- További műszaki segítségért forduljon az U-POL Műszaki Osztályához az upol.technicalsupport@axalta.com címen
- Az adatlapok a helyi forgalmazótól vagy az U-POL weboldalon, a WWW.U-POL.COM címen érhetők el.

MŰSZAKI ADATLAP

MXMCL/1 & MXMCL/5

MAXIMUM 2:1 Clearcoat

SPECIÁLIS FIGYELMEZTETÉS!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi figyelmeztetést:

A felhasználó feladata, hogy ellenőrizze a naprakészséget a megfelelőség és jogszerűség tekintetében a felhasználó szándéka szerint.

Felhasználás előtt tekintse meg a biztonsági adatlapot. Olvassa el az elővigyázatossági megjegyzéseket a csomagoláson.

Minden egyéb termék, amely a javítófényezési felépítményben megemlítésre került, a brand termékkínálatából való. A rendszer tulajdonságai nem érvényesek, ha a vonatkozó anyag olyan más anyagokkal vagy adalékokkal kerül bekeverésre, amelyek nem képezik a brand termékkínálat részét, kivéve, ha ez külön jelzésre kerül.

Kizárólag szakember által történő felhasználásra! Ezeket az információkat körültekintően válogattuk össze. A kibocsátás pillanatában rendelkezésünkre álló legjobb tudásunkon alapul. A megadott információk kizárólag tájékoztatói célt szolgálnak. Az adatok helytállóságáért, pontosságáért és teljességéért felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége a naprakészség és a rendeltetésszerű felhasználhatóság felülvizsgálata. A közölt szellemi tulajdonok, beleértve a szabadalmakat, védjegyek és szerzői jogokat, védettek. Minden jog fenntartva. A vonatkozó biztonsági adatlapot és a termék csomagolásán található figyelmeztetéseket figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot az információs anyag részben vagy egészében történő módosítására / felfüggesztésére, bármikor, saját belátásunk szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül, valamint az adatok frissítéséért felelősséget nem vállalunk. Ezen záradéknak megfelelően, az összes itt rögzített szabályozást be kell tartani minden jövőbeni változtatás és módosítás esetén.