

	<b>Idegen cikkszám:</b> 6.0408.0501 6.0408.2501 6.0408.0251 6.0408.1001	<b>0408</b>
---	---	-------------

**2K HS-Hardener Low VOC fast / 2K HS edző alacsony VOC gyors****Tulajdonságok**

A HS Hardener 0408 egy izocianát edző és edzője a 4CR 7250 és 7270 Clearcoat-oknak.

**Alkalmazás**

Mindig keverje el jól a főtermékkel (7250 és 7270).

Használatakor mindig ügyelje, hogy a doboz helyesen legyen lezárva, mivel az edző reagál a nedvességgel.

Száradási idők HS Hardener fast-tal:

- Pormentes 20°C-on: 20 – 30 perc
- Kézszáraz 20°C-on: 4 óra
- Átszáradás 20°C-on: 12 óra
- Átszáradás 60°C-os tárgyhőmérsékleten: 20 perc
- Átszáradás IR-nél: 8 – 15 perc

Figyelmeztetés: Ne lélegezzük be a permetet.

**Műszaki adatok**

Szín	színtelen
Viszkozitás	kb. 18 s 4 mm
Arány	lásd az alapterméket
Fazékidő	1 óra (20°C-on)

**Tárolás és szállítás**

Tárolás: tartsa szára és fagymentes helyen.

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 1 évig.