



Idegen cikkszámok: 6.2017.1500

2017

4CR 2017 Ultra Soft Kitt

Tulajdonságok

A 4CR 2017-es Ultra Soft Kitt egy kétkomponensű poliészter töltőkitt, csökkentett fajsúllyal. Előnye: rendkívül könnyen csiszolható és egységes, kompakt felületet ad. Alkalmazásával lehetséges túlyukak, kisebb egyenlőtlenségek, autók, járművek vagy gépek festékhibáinak vagy karcainak kiegyenlítése vagy lezárása. Ajánlott vasra, fára is.

- tapad vas, acél, alumínium, galvanizált felületeken és üvegszál erősítésű anyagokon
- könnyen csiszolható még 24 órás száradás után is
- kiváló hajlítási stabilitás
- maximális stabilitás függőleges felületeken

V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/b): 250 g/l (2007)

Ez a termék maximum 5 g/l VOC-t tartalmaz (0.04 lbs/gal)

Technológiai javaslat

Nem megfelelő vagy túlzott mértékű edző használata a fedőréteg foltosodásához vezethet.

Alkalmazás

A feldolgozási körülmény: +10°C-tól 80% relatív nedvesség tartalomig.

A poliészter kitt nem keményedik át +10°C alatt.

Vas, acél, alumínium, galvanizált felületek, üvegszál erősítésű anyagok:

Tisztítás, rozsdamentesítés és felület megcsiszolása, zsírtalanítás 4CR Silicone Remover-rel.

Régi bevonatok:

A régi termoplasztikus bevonatok maradványait el kell távolítani (nitro-cellulóz alapú festék, 1K-akril bevonatok), csakúgy, mint a savas reaktív bevonatokat (washprimer) és szintetikus festékeket.

Száradás:

Felületi hőmérséklet +20°C: csiszolható 15 – 20 perc után

Felületi hőmérséklet +60°C: csiszolható 5 - 10 perc után

Vonja át a kittfoltokat 4CR Füller-rel.

Műszaki adatok

Keverési arány	100 : 2
Fazékidő (20°C)	4 – 5 perc
Csiszolás (20°C)	kb. 20 perc után
Edző	2900 / 2910 BPO
Szín	bézs

Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig.