



## Contour Putty for Plastics / Műanyag kontúr kitt (antracit)

### Tulajdonságok

A 4CR 2030 egy rugalmas kontúr kitt elsősorban bevonható műanyag alkatrészekre. Kiválóan tapad, nagyfokú rugalmasság jellemzi, gyorsan szárad és könnyen csiszolható.

### Alkalmazás

A felületnek tisztának, száraznak és zsírintesnek kell lennie. Csiszoljuk meg a felületet. Távolítsuk el a régi bevonatok maradványait, amelyek már nincsenek jó állapotban és nem tapadnak szilárdan. Ne vigyük fel termoplasztikus vagy savat tartalmazó alapbevonatokra. Keverjük el a 4CR 2030-at 2900-as edzővel. Vigyük fel a megfelelő hőmérsékleti értékeken belül (legalább +10°C tárgyhőmérsékleten).

### Műszaki adatok

Keverési arány	100 : 2
Edző	2900 BPO
Fazékidő (20°C)	4 – 5 perc
Csiszolható	kb. 20 - 30 perc után (tárgyhőmérséklet 20°C)
Szín	sötét-szürke (kb. RAL 7024)

### Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban legalább 1 évig.