

**4CR 4330 1K Műanyag alapozó****Tulajdonságok**

A 4CR 4330-as 1K Műanyag alapozó szinte mindenféle műanyagra használható: ABS, PA, EB laminált, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR kemény, PUR lágy, PVC.

Alkalmazás

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól 75% relatív nedvesség tartalomig.

Levegő/Flowjar: Fújópisztoly
Szórási nyomás: 2 – 2,5 bar
Fúvóka mérete: 1,2 – 1,4 mm
Szórásmenetek száma: 1

Száradás:

Tárgy felületi hőmérséklet 20°C: kb. 10 perc

Műszaki adatok

Szín	átlátszó - ezüst
Száraz filmréteg vastagság	3 -5 m μ
Fújási viszkozitás 20°C-on	12-15 s 4 mm DIN szabvány szerint
Szellőztetési idő	10 perc

Tárolás:

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban legalább 3 évig megőrzi a minőségét.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.