

	Idegen cikkszám: 6.5175.0910 6. 5175.1210	5175
---	---	-------------

4CR 5175 Varratömítő szalag

A 4CR 5175 Varratömítő szalag egy megerősített akril bázisú szalag, különösen erős tapadású akril ragasztóval. Tökéletesen ellenáll oldószernek, UV sugaraknak, hőnek. A szalag rendkívül sokfajta felületen tapad. A különböző autóelemek tömítésének megerősítésére.

Műszaki adatok

Szélesség	9 és 12 mm ± 1 mm
Hosszúság	10 m ± 0,1 m
Ragasztó	Akril ragasztó (oldószer bázisú)
Lehúzható borítás	Nátronpapír
Vastagság	0,5 mm – 1 mm ±0,0 5 mm (tisztá állapotban)
Hordozó	Akril hab lakkban
Szakító szilárdság	PSTC-7 72 óra múlva 2 kg-val 25 mmx25 mm 25°C-on
Felhordási hőmérséklet	-10 °C-tól + 150°C-ig
Üzemi hőmérséklet	-40 °C-tól + 170°C-ig
Hőállóság	PSTC-9 24 óra múlva 1 kg 25 mm x 25 mm 80°C-on
Húzóerő	50 kgs/ 25 mm x25 mm felett
Tapadás	PSTC-3 2,8 kgs/25mm