



## 2K ECO-Clearcoat 2:1 / 2K ECO szintelen lakk

### Tulajdonságok

A 4CR 2K ECO-Clearcoat UV-védelemmel, hígító hozzáadása nélkül felvihető. Kiváló fényesség és a festék stabilitása még egyetlen réteg alkalmazásakor is biztosított. Ezért gazdaságos anyagfelhasználás és rövid feldolgozási idő érhető el. A megfelelő mennyiségű 4CR 0407-es edző hozzáadásával felhasználásra kész. Mindenféle környezeti és éghajlati körülményeknek kiválóan ellenáll, nem sárgul és tartós fényű.

### Alkalmazás

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól és 75% relatív nedvesség tartalomig.

HVLP:

Szórási nyomás: a szórópisztoly gyártójának információja alapján

Szórási dűzni: 1,3 – 1,4 mm

Szórásmenet: 1 - 2

RP (javasolt):

Szórási nyomás: a szórópisztoly gyártójának információja alapján

Szórási dűzni: 1,2 – 1,3 mm

Szórásmenet: 1 - 2

Kiszellőztetési idő: 4 – 5 perc a rétegek között és a végső száradás előtt

Száradás:

Tárgyhőm. 20°C: porszáraz 30 perc után, kézszáraz 12 óra után, teljes átkeményedés 24 óra után.

Tárgyhőm. 60°C: porszáraz 5 perc után, kézszáraz 30 perc után, teljes átkeményedés 2 óra után.

### Műszaki adatok

Színárnyalat	átlátszó
Keverési arány	2 : 1 térfogat szerint
Edző	4CR 0407
Hígító	Alkalmazás hígítás nélkül!
Kiadósság	6 – 8 m <sup>2</sup> /l
Szórási viszkozitás 20°C	16 – 18 s 4 mm DIN
Fazékidő	4 – 6 óra
Rétegvastagság / száraz	40 – 50 µm

### Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban a 4CR 7150 legalább 3 évig eltartható.