



Thermo Spray / Thermo Spray 400ml fekete

Tulajdonságok

A 4CR 7425 Thermo Spray egy kiváló minőségű speciális lakk, amely tartósan hőálló 800°C-ig és korrózióvédő. Különösen alkalmas magas hőmérsékletnek kitett elemek, mint a kipufogó rendszer, motorblokkok, sütők/kályhák és grillek bevonására.

V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/e): 840 g/l (2007)
Ez a termék maximum 716 g/l VOC-t tartalmaz.

Technológiai javaslat

Hőálló 800°C-ig.

A bevonat az optimális tulajdonságait az első hőterhelés után éri el.

Nem pattogzik le, nem repedezik.

Gyorsan szárad.

Kiválóan tapad, kiemelkedő fedő- és töltőképesség.

Alkalmazás

Minden felületnek tisztának, száraznak és zsírintesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázzuk kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm. Vigyünk fel néhány vékony réteget kb. 3 – 5 perc kiszellőtési idővel az egyes rétegek között.

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szórófejből a festék egészen eltávozik. Ez megakadályozza a festéknek a szórófejbe történő beszáradását.

Egy korlátozott oldószerállóságot (előzetes igénybevétel) kb. 1-2 óra 200°C után éri el. A bevonat az optimális tulajdonságait és a teljes vegyi és mechanikai terhelhetőségét az első hőterhelés után (kb. 1 óra minimum 400°C) éri el.

Alapfelület:

Fém, öntöttvas, alumínium.

Felület előkezelés / tisztítás: előtisztítás 4CR 0610-es szilikoneltávolítóval.

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól és 80% relatív légnedvesség tartalomig.

Műszaki adatok

Porszáraz	kb. 15 perc után
Szerelhető	2 - 3 óra után
Kézszáraz (fogható)	kb. 30 - 40 perc után
Szín	fekete

Tárolás

Száraz és fagymentes helyen.

Zárt eredeti csomagolásban legalább 2 évig.