



## **Standoflex**

### **Plastik-Primer U3060**

### **Plastic Primer U3060**

- **1K alapozó , 3 rétegű műanyag fényezéshez**
- **Egyszerű feldolgozás**
- **Minden külső műanyag autó alkatrészhez tapad**
- **Szórásra kész**



## **Műszaki**

### **leírás:**

- 1 szórásréteg Standoflex Plastic Primer U3060
- szellőztetés 10 perc / 18-22°C
- Nedves a nedvesen átlakkozandó , rugalmasított Standox Füllerrel

# Standoflex Plastik-Primer U3060

## Alapfelület:

- Külső műanyag autó alkatrészek

## Előkezelés / tisztítás:



Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Standox Lakkozási Rendszer S1.



Ez a termék besorolásra kerül (CLP) 1272/2008/EK rendelet szerint.

Kérjük, nézze meg a termék biztonsági adatlapját. Erősen ajánlott, hogy megfelelő egyéni védőeszközöket használjon a termék alkalmazása során.

## Feldolgozás:

Szórásra kész


Használat előtt felrázandó.



Compliant 1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,5 bar bemenő nyomás  
1 = 1 - 2 mikron



HVLP 1,4 - 1,5 mm  
0,7 bar porlasztó nyomás  
1 = 1 - 2 mikron



Légszárítás 10 perc / 18-22 °C



Rugalmasított Standox Filler

# Standoflex Plastik-Primer U3060

## Lobbanáspont:

- 23 °C / 73,4 °F

## Sűrűség:

- 0,88 g/cm<sup>3</sup>

## Szárazanyag tartalom

### (hígító hozzáadása nélkül):

- 4,8 tömeg %
- 3,8 térfogat %

## Elméleti

### kiadósság:

17 m<sup>2</sup>/l 2 mikron száraz rétegvastagságnál.

## Munkaeszközök tisztítása:

Használat után Standox Cleaning Thinner-el.

## Fontos tudnivalók:

- Vigyen fel egy vékony réteget a Standoflex Plastic Primer U3060-ból
- lásd Standox Lakkozási Rendszerek (S7.0 - 7.8)

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.