



# Standocryl 2K Matt MIX 606

- **Standocryl VOC Topcoat  
mattítása**



## **Műszaki leírás:**

- VOC rendszer:  
Keverés 1:1-ben 2K Matt MIX 606-tal,  
és azután keverés 4:1-ben Standox VOC Hardenerrel

# Standocryl 2K Matt MIX 606

## Előkezelés / Tisztítás:



Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Standox Lakkozási Rendszer S1.



Használjon levegős légzőkészüléket. Hivatkozva a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokra.

## Felhasználás:


### Mattítás VOC-System



Keverés 1:1-ben  
Standocryl VOC Topcoat



Keverjük fel a mattított anyagot az edző hozzáadása előtt.



Keverés 4:1-ben  
Standox VOC Hardener




15% Standox VOC Thinner



Compliant 1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,5 bar bemenő nyomás  
2 = 50 - 60 mikron



HVLP 1,3 - 1,5 mm  
0,7 bar szórási nyomás  
2 = 50 - 60 mikron



10-15 perc / 18-22°C végső szellőztetés



Légszárítás éjszakán át / 18-22°C vagy  
30 perc / 60-65°C tárgy hőmérsékleten



Rövid hullámú 8 - 12 perc  
(lásd Standox Lakkozási Rendszer S10)

# Standocryl 2K Matt MIX 606

## Lobbanáspont:

- 23 °C / 73,4 °F

## Sűrűség:

- 1.13 g/cm<sup>3</sup>

## Szárazanyag tartalom

### (hígító hozzáadása nélkül):

- 46,0 tömeg %
- 31,1 térfogat %

## VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)600

Az EU határérték a termékre (termékkategória II B.e) szórásra kész formában max 840g/l Ennek a terméknek a VOC-értéke szórásra kész formában max 600 g/l.

## Elméleti

### kiadósság:

- 10.3-10.5 m<sup>2</sup>/l 50 mikron száraz rétegvastagságnál.

## Munkaeszközök tisztítása:

Használat után Standox Cleaning Thinner-el.

## Fontos tudnivalók:

- A 2K Matt MIX 606 a szintelen lakkok mattítására nem alkalmas.
- Adagolja a 2K Matt MIX 606-ot a receptúra szerint.
- Keverje fel a fedőfestéket és a 2K Matt MIX 606-ot az edző hozzáadása előtt.
- Kérem jegyezze meg a keverési arány cserélve lett 4:1-re.
- A Standocryl 2K Matt MIX 606 beleszámít a kikeményedési folyamatba.
- A fényességi fokot befolyásolja a különböző edző használata, a száradási hőmérséklet és a rétegvastagság valamint a Standocryl 2K Matt MIX 606 mennyisége 20 - 100%.

A 2K-lakkok nedvességre reagálnak. Ezért a munkaeszközöket, keverőedényeket szárazon kell tartani. Olyan feldolgozásra kész felületbevonó anyagok, amelyek izocianátokat tartalmaznak, ingerlő hatásúak lehetnek a nyálkahártyákra - különösen a légzőszervekre - és túlérzékenységi reakciót okozhatnak. Gőz és szórási pára belégzése túlérzékenységi reakciót okozhat. Izocianát tartalmú anyagok használatánál gondosan ügyelni kell az oldószertartalmú anyagokra vonatkozó előírások betartására. Elsősorban a szórási ködöt és gőzöket nem szabad belélegezni. Allergiás és asztmás betegek ill. olyan személyek, akik légúti megbetegedésekre hajlamosak, nem dolgozhatnak izocianát tartalmú anyagokkal.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.