



Standex SprayMax

1K-Füllprimer U3010

1K Primer Filler U3010

- **1K savas alapozó**
- **Korrózióvédelem**
- **hegesztési bizonylat**



Műszaki leírás:

- Alkalmazza mint primer
- 1 szórásmenet
- átlakkozás Standox Filler-rel 10-15 perc /
18-22°C kiszellőztetés után
- Alkalmazható mint töltőalapozó kisebb felületekhez.
- 2 - 3 szórásmenet
- Száraz, enyhe csiszolás és újrafestés

Stadox SprayMax 1K-Füllprimer U3010

Alapfelület:

- Kis át csiszolt területekre, a régi fényezésű és alapozott csere paneleken.

Előkezelés / tisztítás:



Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Stadox Lakkozási Rendszer S1.



Használjon levegős légzőkészüléket. Hivatkozva a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokra.


Feldolgozás:

Folt javítás

Alapozó:



1 réteg = 15 mikron



10-15 perc / 18-22°C




Stadox Filler

Primer Filler:



2 - 3 = 30 - 50 mikron




30-60 perc / 18-22°C
filmréteg vastagságától függően



45 perc / 18-22°C után enyhe csiszolás
vagy



90 perc / 18-22°C
után nedves csiszolás P800 - P1000 -el



Standocryl VOC-Topcoat vagy
Standohyd Plus / Standoblue Basecoat +
Standocryl VOC-Clears

Stadox SprayMax 1K-Füllprimer U3010

Lobbanáspont:

- -1 °C / 30,2 °F

Sűrűség:

- 0,82 g/cm³

Szárazanyag tartalom (hígító hozzáadása nélkül):

- 16,8 tömeg %
- 6,5 - 6,8 térfogat %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)660

Az EU határérték a termékre (termékkategória II B.e) szórásra kész formában max 840g/l. A VOC tartalma ennek a terméknek szórásra kész formában max 660 g/l.

Fontos tudnivalók:

- Javasoljuk, egy 3 lépcsős rendszerrel a horganyzott felületekre és alumíniumra.
- A 3-lépcsős rendszerrel Stadox 1K Primer Filler U3010-et teljesen le kell fedni Stadox Fillerrel még a csiszolás után is.
- Poliészter, EP, termékekkel nem lakkozható.
- Használja a Spray Max 1K Primer Filler U3010-at mint csiszolható töltőfüllert limitáltan kis felületekre, nem nagyobb terület mint a "SprayMax" tető.
- Stadox 1K Primer Filler U3010 A Stadox 1K Adhesion Primer Red Brown acélon 3 hónapos időjárás állóságot eredményez, ha a száraz rétegvastagság legalább 50 mikron.
- Ne alkalmazzon száraz csiszolást.
- IR szárítás lehetséges
5 perc 50% teljesítményen
- Használat után, tartsa az aerosolt fejjel lefelé és fújja ki és tisztítsa ki.
- A VOCszabályozás nélküli országokban Stadox Basecoat / Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW is használható.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.