



**Stadox**

**1K-Füllprimer U3010**

**1K Primer Filler U3010**

- **1K savas alapozó**
- **Korrózióvédelem**
- **Hegesztési bizonylat**



## **Műszaki leírás:**

- Alkalmazza mint primer
- 1 szórásréteg
- Átvonható Stadox Filler-rel 10-15 perc /  
18-22°C kiszellőztetés után

# Stadox 1K-Füllprimer U3010

## Alapfelület:

- csupaszból, csiszolt lemez
- csiszolt alumínium
- horganyzott, csiszolt lemez
- Kisebb csiszolt területek, a régi fényezésen és alapozott cserepaneleken.

## Előkezelés / tisztítás:



Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Stadox Lakkozási Rendszer S1.



Használjunk frisslevegős maszkot. Hivatkozva a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokra.

## Felhasználás: Primer




50% Stadox 2K / VOC Thinner/Hígító  
18-20 s / DIN 4 mm / 20°C  
45-53 s / ISO 4 mm / 20°C



Compliant 1,4 - 1,5 mm  
2,0 - 2,5 bar bemenő nyomás  
1 réteg = 15 mikron



HVLP 1,5 - 1,6 mm  
0,7 bar porlasztó nyomás  
1 réteg = 15 mikron



10-15 perc / 18-22°C



Stadox Filler

# Stadox 1K-Füllprimer U3010

## Lobbanáspont:

- 24 °C / 75,2 °F

## Sűrűség:

- 1.04 - 1.07 g/cm<sup>3</sup>

## Száranyag tartalom

### (hígító hozzáadása nélkül):

- 37,1 - 38,7 tömeg %
- 19,3 - 19,5 térfogat %

## VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(c)(780)760

Az EU határérték a termékre (termékkategória II B.c) szórásra kész formában max. 780 g/l. A VOC tartalma ennek a terméknek szórásra kész formában max. 760 g/l.

## Elméleti

### kiadósság:

- 3,7-3,8 m<sup>2</sup>/l 40 mikron száraz rétegvastagságnál

## Munkaeszközök tisztítása:

Használat után Stadox Cleaning Thinner-el.

## Fontos tudnivalók:

- A csiszolás után, a Stadox 1K Primer Filler U3010-at, teljesen át kell vonni Stadox Fillerrel.
- Poliészter vagy EP termékkel nem lakkozható.
- A Stadox 1K Primer Filler U3010 az acélon 3 hónapos időjárás állóságot eredményez 50 mikron száraz rétegvastagság esetén.
- Ne használjon száraz csiszolást.
- IR szárítás lehetséges  
5 perc /50 % teljesítmény

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.