



## **Standoblue**

**Color Blend / Color Blend Lang**

**Color Blend / Color Blend Slow**

- **Standoblue Basecoat melléfényezéséhez**
- **könnyen kezelhető**
- **szórásra kész**



## **Műszaki leírás:**

- **Áttetsző blenderek a különböző éghajlati körülményekhez.**

# Standoblue Color Blend / Color Blend Lang

## Alapfelület:

A javítási területek előkészítésére, lásd Standox Fényezési Rendszerek S1 és S3 és alternatív felhasználásra a Standoblue Color Blend / Color Blend Slowra lásd Standox Fényezési Rendszerek S15.1-15.4. A felület alapozását a lehető legkisebb területen belül végezzük.

## Előkezelés / tisztítás:



Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Standox Lakkozási Rendszer S1.




Használjunk frisslevegős maszkot. Lásd a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokat.

## Feldolgozás:

### Bázisfestékekkel, közvetlenül Standoblue Color Blend / Color Blend Slow-val

- Vigyen fel egy réteg Standoblue Color Blend / Color Blend Slow-t a melléfényezési területre.
- A javítandó felület méretétől függően melléfényezze a bekevert Standoblue Basecoat festéket, a nedves Standoblue Color Blend / Color Blend Slow-val, csökkentett nyomáson (1.5 - 2.0 bar).
- Vigye fel a bekevert Standoblue Basecoat-ot a nedves réteg széléig, és a javítási zóna fedése normál Standoblue Basecoat alkalmazásával.
- Elködölése az effect rétegnek, a nedves Standoblue Color Blend / Color Blend Slow rétegbe.
- Lásd Standox Fényezési Rendszer S15.1-S15.4 a folt javítási és a melléfényezési folyamatokért.
- Standoblue Color Blend normál időjárási viszonyok között ajánlott.
- Standoblue Color Blend Slow alacsony páratartalom <30%, és/vagy magas hőmérséklet esetén (30°C felett) ajánlott.



A javítási folyamat befejezése után szellőztetés mattulásig.

# Standoblue Color Blend / Color Blend Lang

## Lobbanáspont:

- 62 - 69°C / 143,6 - 156,2°F

## Sűrűség:

- 1.00 - 1.01 g/cm<sup>3</sup>

## Száranyag tartalom

### (hígító hozzáadása nélkül):

- 14,2 - 17,2 tömeg %
- 12,7 - 15,7 térfogat %

## Elméleti

### kiadósság:

- 20.8 - 23.9 m<sup>2</sup>/l 8 mikron száraz rétegvastagságnál

## Munkaeszközök tisztítása:

Használat után Standox Cleaning Thinner-el.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.