

Termékcsoport:	Fedőréteg összetevői	Típus:	Színtelen karcálló akril lakk
Kategória:	Speciális kétkomponensű fedőbevonat	Kód:	2030.1
Név, vagy kereskedelmi megjelölés:	ACRYLFILM 2K AG.		
Leírás:	Karcállóságot fokozó és UV-szűrő adalékot tartalmazó, magas szárazanyag tartalmú (HS), kétkomponensű, akrilgyanta alapú lakk.		
Alkalmazási terület:	Matt, pasztell, metál, kristály és gyöngyház bázisra épülő kétrétegű bevonatrendszerek teljes, részleges vagy javító lakkozáshoz használható, több rétegben felhordandó színtelen fedőbevonat, mely valamennyi bázison ugyanazt a tükröződést, átlátszóságot, fényességet nyújtja, valamint fokozza a bevonat ellenálló képességét a vegyi, fizikai és légköri hatásokkal szemben.		
Jellemzők:	<ul style="list-style-type: none"> - A VOC (illékony szerves vegyület) kibocsátás megfelel az olasz 161/2006 Törvényerejű Rendelet előírásainak. - A felhasználáshoz legalább 18 °C hőmérséklet ajánlott. - Optimális terület és rugalmasság; gyors száradás szabadlevegőn, szárítóban vagy IR sugárzás hatására. - Karcolásnak, kavicsfelverődésnek nagymértékben ellenáll; a bevonat rendkívüli tükröződést, tartós átlátszóságot és fényességet biztosít, nem sárgul és könnyen polírozható. - Vizes bevonatrendszerekkel kompatibilis 		
Fizikai jellemzők:			
Megjelenés:	szemcséktől mentes, áttetsző folyadék	Viszkozitás:	1'20" a 23 °C TF Ø 4 (± 2").
Szín:	színtelen	Szárazanyag tartalom (mix. A+B):	49% (± 2%).
Szag:	jellegetes oldószer szagú	Elméleti kiadósság (mix. A+B+C):	3,7 m ² /l (100µm esetén)
Fajsúly:	0,990 kg/l (±0,010 kg/l)		
VOC:	49,54% - 490,42 g/l (használatra kész állapotban)		
VOC (illékony szén):	36,75% - 363,78 g/l (használatra kész állapotban)		
2004/42/EK irányelv	B/e – speciális bevonóanyag, minden típus, VOC felső határérték g/l-ben kifejezve (használatra kész állapotban): 840		
	VOC ACRYLFILM AG használatra kész állapot (+50% 2K AG edző +30% ACRYLDIL hígító): 562 g/l		
Alkalmazásra vonatkozó információk:			
	A kezelendő felületről gondosan távolítsuk el az esetlegesen lerakódott festékködöt, és szilikonmentesítő hígítóval (NOSIL SM 184) tisztítsunk le gondosan a felületről minden zsírt, olajt, port és egyéb szennyeződést.		
	AKRYLFILM AG fedőbevonat: 100 2K AG edző: 50 AKRYLDIL hígító: 30	Gondosan keverjük össze egy külön edényben, szűrjük át, majd töltjük a szórópisztolyba.	
	Pot life 20 °C hőmérsékleten: 5h 30'		Viszkozitás felhordáskor Ford pohár Ø 4 20 °C: 17"
	Típus fúvóka Ø fúvókanyomás Standard: 1,2 – 1,3 3,5 bar HLVP/LVLP: 1,2 – 1,3 1,8 – 2,2 bar		2 teljes sor 8 10' várakozással
	Porszáraz 23 °C hőmérsékleten: 12'		Fogható 20 °C hőmérsékleten: 90' Fogható 20 °C hőmérsékleten: 30'
	Fogható: 12'		Szerelhető 20 °C hőmérsékleten: 10 h Szerelhető 60 °C hőmérsékleten: 50'
	Teljes száradás: 24 h		
	Száras helyen, +10 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A terméket eredeti csomagolásában, gondosan visszazárva, közvetlen napsugárzástól védett helyen, gyújtóforrásoktól távol kell tárolni. A fentiek betartása esetén a termék a szállítást követő 12 hónapig őrzi meg minőségét.		



Figyelmeztetések és megjegyzések:



- Használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Kizárólag PROFESSZIONÁLIS felhasználók számára készült termék.
- A felhasználás során figyelembe kell venni a poliuretán termékek használatára vonatkozó érvényben lévő normákat.
- A felhasználáskor a hőmérséklet feltétlenül haladja meg a 18 °C-ot.
- Ne használjuk fel azt az A+B keveréket, melynek lejárt a fazékideje. Ilyen esetben gyenge lenne a bevonat tapadása.

Felhasználói információk:

A közölt információk laboratóriumi próbákon, és aktuális ismereteinken alapulnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék jellemzőit a technológiai fejlesztésekkel és a gyártás fejlődésével összhangban módosítsuk. A termék alkalmazása során a felhasználást befolyásoló tényezők nem tartoznak felügyeletünk alá, így az itt szereplő információk nem garantálják az adott termék meghatározó jellemzőit, sem bizonyos felhasználási célra való megfelelőségét. Amennyiben felelősségünk egyértelműen megállapítható, az kizárólag a leszállított, illetve a felhasznált termék értékére korlátozódik. Garantáljuk azonban termékeink állandó minőségét. Csak az Általános Értékesítési Feltételek érvényességi körén belül tartozunk felelősséggel.